

DURAFORT®

Fiche Technique

- Présentation : 50 ml x 1,30m
- Composition : Enduction vinyle sur papier
- Poids : 300 g/m²
- Epaisseur : 0,40 mm
- Résistance lumière : > 7 sur l'échelle de Laine
- Classement feu : M1
- Lavabilité : brossable
- Résistance chimique : détergent, savon, benzine, ammoniacale, eau de Javel, acide dilué, produit alcalin
- Résistance moisissure : très bonne en utilisant une colle imputrescible

DURAFORT® is a registered trademark of BN International